

TECHNICKÝ LIST

ENKE ENKOPUR PFLEXFLIESS 3 m

Enkopur je jednosložková polyuretanová vrstva na bázi osvědčených PUR – prepolymerů, která je odolná proti povětrnostním vlivům. Chemické složení je na bázi tekuté polyuretanové pryskyřice.

Enkopur SE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESMÍ ředit vodou!!!

Tekutá fólie ENKOPUR s vložkou z polyesterové rohože (Polyflexvlies – také v nabídce) se po nanesení změní na elastickou membránu podobnou gumě. Tato „vrstva“ je odolná atmosférickým podmínkám.

Enkopur používáme jako hydroizolační vrstvu beze spár. Utěsňuje všechny typy problematických míst a střešních průniků.


DLOUHODOBÁ OCHRANA POVRCHŮ před vlhkostí, na druhé straně vytvoří povlak s dokonalou paropropustností (nezadržuje uvnitř vlhkost!!! – stavební podklady mohou časem přirozeně vyschnout).

Enkopur je bežešvý, vysoce elastický, paropropustný a povětrnostním vlivem odolný utěšňovací systém, který je ve spojení s polyesterovou rohoží Enke-Polyflexvlies dlouhodobě osvědčeným systémem pro utěsnění střeš, napojení a průniků. Vhodný je nejen pro staré, zvětralé, asfaltové střešní plochy, ale také pro fóliové a kovové střešy, zejména také v oblastech, kde se může vyskytnout dlouhodobě stojatá voda, např. ve střešních žlabech nebo oblastech výměny vody.

Polyesterová rohož **Enke-Polyflexvlies** je termicky vázaná rohož o hmotnosti 110g / m² bílé barvy. Velmi dobrá nasákovatost a schopnost přizpůsobit se nerovnosti podloží.

Rohož Enke-Polyflexvlies se používá v hydroizolačních systémech Enke spolu s tekutými fóliemi Enkryl, Enkopur, Enkepren jako vložka, která zlepšuje mechanické vlastnosti systémů.

POUŽITÍ:



Technické parametry – Enkopur	
Báze	polyuretanová pryskyřice
Barevnost	šedá
Pracovní teplota	+ 5 °C až + 30 °C
Vytvrzení	3 – 4 dni při teplotě min. 10 °C
Spotřeba	min. 3 kg / m ²
Hmotnost	4 kg

Technické parametry – Polyflexvlies	
Báze	polyester – ihlovaný
Barevnost	bílá
Plošná hmotnost	110 g / m ²
Podélná pevnost v tahu	> 25 daN / 10 cm
Příčná pevnost v tahu	> 26 daN / 10 cm
Rozměr	30 cm x 3 m

SCH-ENKE ENKO.PF



Enkopur : Polyuretanová pryskyřice – Šedá
Polyflexvlies: Polyester – Bílá

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPS	KJG QUALITY ®	
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOST kg	MER.
ROZM.–POLOT					
POM. ZAŘ.				STN	TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.	Č.POZICE
PRESK.					
TECHNOL.		TECHNOL.		STARÝ V.	Č.V.
NÁZEV			SCH-ENKE ENKO.PF		
Enke Enkopur Pflexfliess 3 m			Počet listů		List

Vytvořeno: 05.06.2026 06:42:52

Technické změny vyhrazeny