

TECHNICKÝ LIST

HIGH TACK 290 ml BÍLÉ LEPIDLO

Moderní jednosložkové lepidlo, na bázi MS polymeru s okamžitou fixací a mimořádně vysokou počáteční přídržností až 500 kg/m². Speciálně vyvinuté pro lepení bez nutné fixace spojů (drží okamžitě). Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří vysokopevnostní, elastický spoj.

POUŽITÍ:

- lepení konstrukčních vodotěsných spojů ve stavebním a strojním průmyslu
- lepení v interiérech i exteriérech budov
- lepení konstrukčních dílů automobilů, autobusů, karavanů, osobních vagónů, lepení dílů karoserií – kov na kov (pohlcuje vibrace)
- lepení nerezové oceli, hliníku, mědi, olova, skla, PS, PUR, PVC a některých druhů plastů, betonu, keramických dlaždic, smaltu, zrcadel, dřeva, zdiva, sádkkartonu a pod.
- lepení schodnic, parapetů, podlahových lišt, obkladových prvků a pod.



VLASTNOSTI:

- okamžitá přídržnost až 500 kg/m²
- vysoká konečná pevnost 22 kg/cm² (220 000 kg/m²)
- vysokomodulový
- rychle vytvrzující, bez zápachu
- vysoká přilnavost k podkladu – i na matně vlhké podklady
- trvale pružné, odolné vlhku a vodě (vodotěsný spoj), povětrnostním vlivům
- bez obsahu izokyanátů, rozpouštědel, ftalátů a silikonu
- po vytvrzení přetíratelný vhodnými disperzními barvami (mimo alkydových pryskyřic)
- lepené předměty není třeba fixovat, spoje „drží“ bez použití svěrek a podepření

Technické parametry	
Složení	jednosložkové lepidlo, na bázi MS polymeru
Barevnost	bílá
Aplikační teplota	+5 °C až +40 °C
Vytvrzení	24 hod. ~ 2 – 3 mm (při +23 °C / 50 % RLF)
Tepelná odolnost	-40 °C až +90 °C
Tvrdość dle Shorea	55 ± 3
Dilatační schopnost	± 25 %
Vytvoření povrchové slupky	~ 10 – 15 min. (při + 23 °C / 50 % RLF)
Modul 100%	cca 1,39 MPa (N/mm ²)
Pevnost v tahu	2,20 MPa (N/mm ²)
Skladovatelnost	18 měsíců (při +5 °C až +25 °C)
Objem kartuše	290 ml
Hmotnost	0,347 kg/ks

SCH-MAMUT GLUE GOLD



INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPS		
ZN. MAT.					
ROZM.-POLOT				STN	TR.Č.
POM. ZAŘ.				POZN.	Č.POZICE
VYPR.	Ing. Kluska M.			STARÝ V.	Č.V.
PRESK.					
TECHNOL.		TECHNOL.			
NÁZEV	High tack 290 ml bílé lepidlo			Počet listů	SCH-MAMUT GLUE GOLD List 

Vytvořeno: 24.04.2026 08:03:40

Technické změny vyhrazeny