

TECHNICKÝ LIST

NOVAPUR PISTOLOVÁ PĚNA 750 ml NÍZKOROZTAŽNÁ

SCH-NOVAPUR 750ML

POUŽITÍ:

- pro profesionály
- stavební a konstrukční spáry
- spojování stavebních dílců a materiálů
- tepelná a zvuková izolace

VLASTNOSTI:

- výborná přilnavost na různé podklady
- velmi dobré tepelně izolační vlastnosti
- odolává vodě, hmyzu a stárnutí
- tepelná odolnost od -40 °C do +90 °C, krátkodobě do +130 °C
- není odolná vůči přímému UV-záření



Technické parametry	
Složení	jednosložková polyuretanová pěna reagující se vzdušnou vlhkostí
Barevnost	světle žlutá
Doba lepidlosti	≤ 10 min.
Možnost řezání	≤ 40 min. (23 °C)
Kompletní vytuhnutí	24 hod.
Rozměrová stabilita	≤ 5%
Třída hořlavosti	B3/F
Aplikační teplota	+5 °C až +30 °C
Tepelná odolnost	-60 °C až +100 °C
Skladovatelnost	12 měsíců (při +5 °C až +30 °C)
Objem	750 ml
Hmotnost	0,920 kg/ks

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPS		
ZN. MAT.	ROZM.-POLOT		T.O.		
POM. ZAŘ.	VYPR. Ing. Kluska M.			STN	TR.Č.
PRESK.	TECHNOL.			POZN.	Č.POZICE
NÁZEV	Novapur pistolová pěna 750 ml nízkoroztažná			STARÝ V.	Č.V.
				Počet listů	SCH-NOVAPUR 750ML List

Vytvořeno: 22.04.2026 23:17:58

Technické změny vyhrazeny