

## TECHNICKÝ LIST

# SIKA LEPÍCÍ A TĚSNÍCÍ TMEL TRANSPARENT

# SCH-SIKAFLEX CC

Sikaflex®-112 Crystal Clear je 1-komponentní, mnohoúčelový transparentní tmel a lepidlo s dobrou počáteční přídržností, vhodný pro tmelení a lepení většiny stavebních materiálů. Vhodný do interiéru, do exteriéru vhodný pro zakryté, lepené spoje.

### POUŽITÍ:



- navržen jako víceúčelové lepidlo pro většinu běžných stavebních podkladů, jako jsou kovy, sklo, beton, omítka, sádkokarton, dřevo, smalt, polyester a plasty
- tmelení vertikálních a horizontálních připojovacích spár v interiéru, např. mezi příčkami, kovovými a dřevěnými konstrukcemi apod.

### VLASTNOSTI:

- 100 % křišťálově čistý/transparentní
- vhodný do interiéru a exteriéru
- dobrá zpracovatelnost
- dobrá přídržnost
- velmi nízké emise
- silný a elastický spoj
- lepidlo / tmel s označením CE



Technické parametry	
Složení	Polymer modifikovaný silanem
Barevnost	transparentní
Tvrdost Shore A	~ 48 (po 28. dnech)
Pevnost v tahu	~ 2,5 N/mm <sup>2</sup>
Odolnost vůči trhání	± 25 %
Tepelná odolnost	-40 °C až +70 °C max.
Teplota vzduchu v okolí	+5 °C až +40 °C max.
Teplota podkladu	+5 °C až +40 °C max., min. 3 °C nad rosným bodem
Rychlost vytvrzení	~ 3,0 mm/24 hodin (23 °C/50 % r.v.v.)
Čas vytvoření povrchové kůže	~ 10 min. (23 °C/50 % r.v.v.)
Skladovatelnost	12 měsíců v suchu za teplot +5 °C až +25 °C
Objem kartuše	290 ml
Hmotnost	0,372 g/ks

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPS		
ZN. MAT.	ROZM.-POLOT		T.O.		
POM. ZAŘ.	VYPR. Ing. Kluska M.			STN	TR.Č.
PRESK.	TECHNOL.			POZN.	Č.POZICE
NÁZEV	Sika lepicí a těsnící tmel transparent			STARÝ V.	Č.V.
				Počet listů	SCH-SIKAFLEX CC List 

Vytvořeno: 21.04.2026 05:08:39

Technické změny vyhrazeny