

TECHNICKÝ LIST

PENETRAČNÍ NÁTĚR 30 I/BAL

BAU S-BIT BU-VP

Asfaltový penetrační nátěr na bázi rozpouštědel.

BauderBIT BU-VP je asfaltový penetrační nátěr pro zlepšení přilnavosti asfaltových pásů.

BauderBIT BU-VP se nanáší celoplošně na podklad válečkem, štětcem nebo stříkáním. Podklad musí být dostatečně suchý a bez námrazy (teplota podkladu i penetračního nátěru min. +5 °C). Kromě toho podklad musí být dostatečně pevný, únosný, bez oddělujících částic (prach, separační přípravky, resp. odformovací oleje, atd.). Ostré hrany a nerovnosti se musí odstranit.

Nanesení nátěru ve větším množství nebo nižší teploty při aplikaci mohou vést k delším časům schnutí. Pokračovat v práci lze až po úplném vytvrzení nátěru.

V případě silně nasákavých podkladů, které mají schopnost zcela absorbovat materiál a případně vést jej do vnitřního prostoru, může být použit pouze v malém množství při nanášení kartáčem, nebo případně je třeba zaměnit výrobek a použít emulzi bez obsahu rozpouštědla (BauderBIT EM-VP).

Z důvodu obsahu rozpouštědel není určen k aplikaci ve vnitřních prostorech nebo například ve stavebních jámách.



INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPS	KJG QUALITY	BAUDER
ZN. MAT.		T.O.		HMOTNOST kg	MER.
ROZM.-POLOT					
POM. ZAŘ.				STN	TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.	Č.POZICE
PRESK.					
TECHNOL.		TECHNOL.		STARÝ V.	Č.V.
NÁZEV		Penetrační nátěr 30 I/bal		Počet listů	BAU S-BIT BU-VP List

Vytvořeno: 20.04.2026 09:52:39

Technické změny vyhrazeny